



Termékinformáció

Q8 Handel

Alkalmazás:

Széles sávban és hőmérséklettartományban felhasználható univerzális hidraulika olaj, mezőgazdasági, építőipari és egyéb gépek hidraulika rendszerei számára, extrém felhasználási körülmények mellett.

Specifikáció:

ISO 6743/4, Jelölés HV
DIN 51524, 3 rész, Jelölés HVLP
SS 155434, Kategória SHS

**Gyári beszállító Volvo-Compact Equipment,
Meiller Maschinenfabrik GmbH jóváhagyása, München.**

Előnyei:

- Optimális kopásvédelem
- Alacsony dermedéspont
- Nagyon jó demulgációs tulajdonságok
- Kiváló nyírási stabilitás
- Jó levegősődés gátlás
- Kimagasló szűrhetőség
- Nagyon jó oxidációs védelem
- Sokkal magasabb viszkozitás index

A KUWAIT PETROLEUM COMPANIES fenntartja magának a termék tökéletesítésének, és a fajlagos értékek megfelelő megváltoztatásának a jogát.

KUWAIT PETROLEUM COMPANIES (Benelux)
NL-8300, 3009 AH ROTTERDAM
Tel. +31 10 407 20 8 Fax +31 10 455 33 49

Fajlagos adatok:	15	22	32	46	68
Tömítés, 15°C (kg/m ³)	857	858	865	875	878
Kinetikai viszkozitás, D445 40°C, mm ² /s	15,0	22,0	32,0	46,0	68,0
Kinetikai viszkozitás, D445 100°C mm ² /s	4,10	5,28	6,86	9,22	11,60
Kinetikai viszkozitása, D445 -30°C mm ² /s	-	-	4000	-	-
Kinetikai viszkozitása, D445 -20°C mm ² /s	-	-	624	2500	4500
Viszkozitás index	191	187	182	188	166
Lobbanáspont DIN 51376, °C	160	178	196	200	210
Dermedéspont, DIN 51597, °C	-45	-36	-42	-39	-36
Színszám, DIN 51578	L 0,5	L 0,5	L 0,5	L 0,5	L 0,5
Fémvel szembeni korróziós tulajdonságok DIN 51585, 24h, A és B vizsgálat	megfelel	megfelel	megfelel	megfelel	megfelel
Demulgációs tulajdonságok, DIN 51599, deszillált vízben, 54,4°C	40-40- 0(5)	40-40- 0(5)	40-40- 0(10)	40/40/0(15)	40/40/0(20)
Levegősődés gátlás, DIN 51381, 50°C, Min.	2	3	3	6	6
Habosodási tulajdonságok, DIN D 892, Habosodási hajlam, 1/2/3 ml Habstabilizáció, 1/2/3 ml	80/30/30 0/0/0	80/40/80 0/0/0	30/50/30 0/0/0	10/25/10 0/0/0	10/25/10 0/0/0
Rézkorróziós hatás, DIN 51759, 3h, 100°C	1	1	1	1	1
Neutralizációs szám, mg KOH/g	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
Nyíróstabilitás, DIN 51352, Viszkozitás csökkenés, %	-	-	5	6	6
FZG-Test, DIN 51354, A/8, 3/90, veszteség	-	-	>11	>12	>12
Szűrhetőségi teszt, CETOP-Faktor	-	-	104	-	-

A KUWAIT PETROLEUM COMPANIES fenntartja magának a termék tökéletesítésének, és a fajlagos értékek megfelelő megváltoztatásának a jogát.

KUWAIT PETROLEUM COMPANIES (Benelux)
NL-8300, 3009 AH ROTTERDAM
Tel. +31 10 407 20 8 Fax +31 10 455 33 49